

## 第4章 材料(29頁)

### 4 - 1 コンクリート標準配合(一部改訂箇所の抜粋)

【旧】

番号	仕様内訳(配合)							使用目的	許容圧縮 応力度 (ca)	設計基準 強度 (ck)	摘要
	規格	呼び強度	Sℓ	MS	W/C	C	セメントの種類				
11	規格品	(18)	12	40	60 以下	270 以上	B・B	トンネル(アーチ、側壁)	-	-	
12	規格品	(18)	8	40	60 以下	230 以上	B・B	トンネル(インバート)	-	-	

【新】

番号	仕様内訳(配合)							使用目的	許容圧縮 応力度 (ca)	設計基準 強度 (ck)	摘要
	規格	呼び強度	Sℓ	MS	W/C	C	セメントの種類				
11	規格品	(18)	15	40	60 以下	270 以上	B・B	トンネル(アーチ、側壁)	-	-	
12	規格品	(18)	8	40	60 以下	-	B・B	トンネル(インバート)	-	-	

トンネルアーチ、側壁のスランプ量が12cmから15cmに改訂

トンネルインバートのセメント量(kg/m<sup>3</sup>)指定が廃止